

LA PIETRA COMPATTATA

in_PIETRA

ISTRUZIONI DI POSA

La Pietra Compattata richiede una base su massetto stabile, asciutto e maturo, privo di discontinuità o sostanze che possano compromettere le successive adesioni.

Il materiale può essere posato anche su massetto riscaldato.

I giunti di dilatazione devono essere posizionati ogni 3/4 metri lineari circa, seguendo le indicazioni del progettista o del direttore del cantiere.

Per il taglio del La Pietra Compattata, si consiglia l'uso di una taglierina ad acqua con disco diamantato.

Attenersi comunque alle istruzioni fornite dal progettista o dal direttore del cantiere.

POSA PAVIMENTO E RIVESTIMENTO

Sul massetto opportunamente liscio, o su guaina elastica e/o tecnica, occorre utilizzare una colla idonea raccomandata dai principali produttori di collanti, classificata come C2 TE S1, applicandola con una spatola dentata da 10 mm.

Per la posa di grandi formati, con lati di 67,2 cm e 50,5 cm, si consiglia l'utilizzo di una colla rapida classificata come C2 FT S1, applicata con una spatola a lunetta e dentatura da 15 mm, con doppia spalmatura.

Seguire attentamente le istruzioni fornite dai produttori dei materiali per sottofondi e collanti utilizzati.

STUCCATURA

Scegliere preferibilmente la linea **Più** di stucchi specifici de La Pietra Compattata.

Assicurarsi di procedere alla stuccatura solo quando il collante è perfettamente asciutto.

Applicare il sigillante cementizio non additivato adatto per fughe strette (a grana fine) su un'area di circa ¼ mq per volta, passando la spatola di gomma in tutte e quattro le direzioni, avendo cura di distribuire uniformemente lo stucco su tutta la superficie.

Procedere immediatamente ad emulsionare lo stucco con una spugna tradizionale, rimuovendo l'eccesso. È importante pulire immediatamente, cambiando spesso l'acqua utilizzata.

LA PIETRA COMPATTATA

in_PIETRA

PULIZIA DI FINE CANTIERE

Se la fase di stuccatura è stata eseguita seguendo attentamente le istruzioni indicate, non sarà necessario effettuare ulteriori operazioni di pulizia. Tuttavia, nel caso in cui il materiale presenti residui evidenti di stuccatura e/o tracce di sporco provenienti dalle lavorazioni in cantiere, si possono seguire le procedure seguenti:

- Per residui lievi, è consigliabile strofinare sulla macchia con uno scotch brite bianco e acqua tiepida.
- Nel caso di macchie ostinate e/o lievi residui di stuccatura, si consiglia l'utilizzo del detergente sgrassante **Pietrastain** che garantisce la pulizia della superficie senza rimuovere il trattamento.
- In caso di macchie profonde, colorate e/o eccessivi residui di stuccatura (non rimuovibili con **Pietrastain**), consigliamo l'acquisto del detergente sgrassante **Pietradisaster**, un prodotto alcalino concentrato che garantisce una pulizia profonda della superficie. Attenzione: il prodotto rimuove i trattamenti superficiali che dovranno essere riapplicati.

In generale, per pulire La Pietra Compattata, è sconsigliato l'utilizzo di detergenti acidi o sgrassatori aggressivi, poiché danneggiano il materiale e rimuovono i trattamenti superficiali.

Si consiglia quindi di utilizzare esclusivamente detergenti neutri, come il nostro **Pietracleaner**.

APPLICAZIONE CERA DI FINITURA

Dopo aver verificato l'assenza di aloni di stuccatura e residui dalle fasi finali del cantiere, attendere almeno 48 ore affinché il collante e lo stucco asciughino completamente.

A questo punto, è possibile procedere con l'applicazione unica della finitura **Ceramatt**, pronta all'uso, da distribuire uniformemente con un pennello o un vello, seguendo scrupolosamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto.

Nel caso in cui, durante la pulizia, si notino zone con una maggiore bagnabilità (zone più scure), si consiglia di applicare una ulteriore mano di **Ceramatt** per garantire una copertura uniforme e completa.

IMMAGAZZINARE IL MATERIALE IN LUOGO COPERTO ED ASCIUTTO PER EVITARE EFFLORESCENZE.